

Capatect Silikon Fassadenputz

Paruoštas naudoti silikoninės dervos dispersinis dekoratyvinis tinkas

Produkto aprašymas

Paskirtis	Paruoštas naudoti dispersinis tinkas silikoninės dervos pagrindu, išorės darbams. Dengiamas ant: ■ sudėtinių fasadų šiltinimo sistemų Capatect STANDARD A ir B ■ nepadengto betono ■ gipsinio tinko ■ mineralinių tinkuotų arba glaistytų apkrovas išlaikančių paviršių ■ dispersinių apkrovas išlaikančių senų dažų ar lako sluoksnių														
Savybės	■ didelis vandens garų pralaidumas ■ hidrofobiškas, neteplus ■ atsparus mechaninėms apkrovoms ■ beveik nedegus ■ elastingas, patvarus ■ atsparus atmosferos veiksniams/ UV spinduliams ■ ekologiškas, sudėtyje nėra tirpiklių ir plastifikatorių ■ atsparus šarmams ■ lengvai dengiamas, paprasta suformuoti faktūrą														
Pakuotė/indų talpa	25 kg kibiras														
Spalvos	Natūraliai balta. Tinkas tonuojamas automatinėmis spalvinimo mašinomis Color Express. PASTABA: atspalviai, kurių šviesio indeksas (HBV) <25, netinka fasadų šiltinimo sistemoms Capatect STANDARD A ir B. Dėl sudėtyje esančių natūralių priedų, skirtingose partijose gali būti nežymių atspalvių skirtumų - tai nėra produkto defektas. Dėl šios priežasties rekomenduojama vienam paviršiui naudoti tos pačios partijos produktus, o jei naudojami produktai iš skirtingų partijų, visą reikiamą tinko kiekį iš pradžių reikia permaišyti tarpusavyje.														
Laikymas	Laikyti sandariai uždarytoje pakuotėje vėsioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių (+5 ° C - +35 ° C) . Galiojimo laikas originalioje nepraimitoje pakuotėje - 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.														
Techniniai duomenys	<table> <tr> <td>■ Tankis:</td><td>1,77 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis s_dH₂O:</td><td>iki 0,4m</td></tr> <tr> <td>■ Riškis:</td><td>Silikoninė derva, poliakrilato derva</td></tr> <tr> <td>■ Įtvirtinimo statybinė medžiaga:</td><td>≥ 0,3 MPa</td></tr> <tr> <td>■ Šilumos laidumo koeficientas:</td><td>≤ 0,80 W/(m*K)</td></tr> <tr> <td>■ Vandens pralaidumas w reikšmė:</td><td>W2</td></tr> <tr> <td>■ Vandens garų pralaidumas s_d reikšmė:</td><td>V2</td></tr> </table>	■ Tankis:	1,77 g/cm ³	■ Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis s _d H ₂ O:	iki 0,4m	■ Riškis:	Silikoninė derva, poliakrilato derva	■ Įtvirtinimo statybinė medžiaga:	≥ 0,3 MPa	■ Šilumos laidumo koeficientas:	≤ 0,80 W/(m*K)	■ Vandens pralaidumas w reikšmė:	W2	■ Vandens garų pralaidumas s _d reikšmė:	V2
■ Tankis:	1,77 g/cm ³														
■ Difuzijai ekvivalentiško oro sluoksnio storis s _d H ₂ O:	iki 0,4m														
■ Riškis:	Silikoninė derva, poliakrilato derva														
■ Įtvirtinimo statybinė medžiaga:	≥ 0,3 MPa														
■ Šilumos laidumo koeficientas:	≤ 0,80 W/(m*K)														
■ Vandens pralaidumas w reikšmė:	W2														
■ Vandens garų pralaidumas s _d reikšmė:	V2														
Nuorodos	LOJ kiekis pagal Direktyvą 2004/42 / EB <10 g/l														



Dengimas

Tinkami pagrindai	Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, išlaikyti apkrovas. Pašalinti nešvarumus ir sukibtį mažinančias daleles.
Pagrindo paruošimas	Dengiant lygius, kontrastingus ar įgeriančius paviršius, taip pat betoną, iš pradžių reikia padengti gruntinį Putzgrund 605 sluoksnį. Gruntinius dažus Putzgrund 605 tonuoti galutinio tinko atspalviu. Naujai padengtus kalkinius-cementinius pagrindus galima dengti tik po 2-4 savaitių džiūvimo. Prieš dengiant tinką ant byrančių ir labai smarkiai įgeriančių paviršių, iš pradžių reikia juos apdoroti tinkamai atskiestu CapaSol Konzentrat gruntu.
Medžiagos paruošimas	Prieš dengiant, tinką kruopščiai išmaišyti lėtai maišytuvu. Jei reikia, konsistenciją galima pakoreguoti įpilant šiek tiek vandens: dengiant rankiniu būdu - ne daugiau kaip 1% vandens, dengiant mašinomis - ne daugiau kaip 2% vandens.
Dengimo būdas	Tinką dengti nerūdijančio plieno mentele arba tinkamu purkštuvu. Padengus tinką, nubraukti iki grūdėlio storio sluoksnio, tinko perteklių pašalinti. Plastikine ar poliuretano mentele suformuoti paviršiaus faktūrą. Kad nesusidarytų matomų sandūrų žymių ant pastolių turi dirbti pakankamai žmonių, dengti "šlapias į šlapią" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto. Darbams naudoti tik švarius įrankius. Proceso metu reikia apsaugoti aplinkinius paviršius, ypač stiklą, keramiką, lakuotus paviršius, klinkerį, natūralaus akmens, metalo paviršius, taip pat neapdorotą medieną. Tinko tiškalus nedelsiant nuplauti vandeniu. Capatect Silikon Fassadenputz nėra skirtas dengti horizontalius paviršius, kuriuos veikia vandens apkrova.
Sąnaudos	Capatect Silikon Fassadenputz K15 - apie 2,3 – 2,8 kg/m ² Capatect Silikon Fassadenputz K20 - apie 2,6 – 3,2 kg/m ² Tikslias sąnaudas galima paskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą objekte.
Dengimo sąlygos	Dengiant ir džiūvant aplinkos ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip + 5 ° C ir ne aukštesnė kaip + 30 ° C. Netinkuotai, kai pagrindą apšviečia tiesioginiai saulės spinduliai, pučia stiprus vėjas, lyja, tvyro rūkas ar didelė drėgmė. Šitos sąlygos turi būti išpildytos ir 48 val. padengus pagrindą.
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Esant +20 ° C temperatūrai ir 65% oro drėgnumui, tinko paviršius išdžiūsta per 24 valandas, o po 2-3 dienų tinkas visiškai išdžiūna išlaiko apkrovas. Esant žemesnei temperatūrai ar didesniai oro drėgnumui, džiūvimo laikas atitinkamai ilgėja. Norint apsaugoti pagrindą nuo lietaus, džiūvimo metu pastolius uždengti specialiu pastolių tinkleliu.
Įrankių plovimas	Po darbo įrankius nuplauti vandeniu.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Pavojingumo/ atsargumo frazės: gali sukelti alerginę odos reakciją. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ir drabužių. Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Sudėtyje yra: 1,2-benzotiazol-3 (2H) -ono, 2-metilizotiazol-3 (2H) -ono.
Atliekų tvarkymas	Medžiagos atliekos ir pakuotės tvarkomos pagal vietos, regiono, nacionalines ir tarptautines atliekų tvarkymo taisykles.
Su sauga susiję duomenys, pavojų ir transporto ženklavimas	žr. saugos duomenų lapus.
Giscode	ZP1
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	Pagal Vokietijos dažų ir lako pramonės asociacijos gaires 01: poliakrilato derva, silikoninė derva, kalcio karbonatas, silikatai, titano dioksidas, vanduo, glikolio eteris priedai, konservantai.
Klientų aptarnavimo centras	UAB DAW Lietuva 8 5 260 2015 info@daw.lt

Techninė informacija Nr. 104ST - atnaujinta balandžio 2021

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mēllūžu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lāike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt