

Capadecor®DecoLasur Glänzend

Blizgūs, lazūriniai dažai, dispersijos pagrindu, vidaus paviršiams



Produkto aprašymas

Paskirtis

Dekoratyvinė lazūrinė dažų danga vidaus paviršiams (pvz. šiurkštaus, stiklo pluošto audiniams, „FantasticFleece“ tapetams bei paviršiams padengtiems „MultiStruktur“ danga) apipavidalinti.

Savybės

- E.L.F.
- Labai skaidrūs.
- 1 atsparumo šlapimui trynimui klasė.
- Difuziški.
- Atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms.

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės dervos dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

2,5 l; 5 l

Spalvos

Permatomi.

Spalvinami „ColorExpress“ spalvinimo sistema arba „Caparol Color Vollton-und Abtönfarben“ spalvinamaisiais dažais (anksč. „Alpinacolor“).

Blizgesio laipsnis

Blizgūs.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje. Paimti indai laikomi gerai uždaryti.

Techniniai duomenys

- Tankis: apie 1,00 g/cm³

Papildomi produktai

- **Capadecor DecoGrund**
- **Pearl White**
- **Switch Desert**
- **Switch Lagoon**



Nuorodos Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 "Paskirties apibrėžtis"

1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
+	+	○	—	—
(-) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka				

Dengimas

Tinkami pagrindai Pagrindai turi būti švarūs, be birių dalelių ir sausi. Laikykitės VOB, C dalies, DIN 18363, 3 pastr. nuorodų.

Pagrindo paruošimas Pagrindo paruošimo būdas priklauso nuo pagrindo ir jo savybių. Todėl reikia laikytis atitinkamų techninių informacijų.

Nuorodos, kaip apipavidalinti
Sienų lazūriniai dažai yra permatomi, todėl poveikį turi per juos matoma pagrindo spalva, sugėrimo laipsnis, pagrindo savybės, sluoksnio storis, dažų atskiedimo laipsnis, darbo įrankio pasirinkimas, dirbančiojo braižas. Dėl tos priežasties būtina padengti bandomąjį plotą.

Dengimo būdas „Capadecor DecoLasur Glänzend“ galima dengti dažymo teptuku, tvojamuoju teptuku, kempine arba skuduru, nelygu, kokio lakuoto paviršiaus norite.

Sluoksnių sandara **Tarpinis sluoksnis**
Tarpinis sluoksnis naudojant lazūrinių dažų techniką turi būti padengtas tolygiai. Sandūrų arba volelio žymės net ir padengus „DecoLasur“ išlieka matomos. Dengiant lygius paviršius tarpiniam sluoksniui tinka „Capadecor DecoGrund“. Norint gauti faktūrinius pagrindus naudoti „MultiStruktur“. Matiniai dispersiniai dažai dėl savo įgerties nėra pats geriausias pasirinkimas (matomos sandūros), todėl prieš naudojant dispersinius dažus būtina patikrinti jų tinkamumą. Tarpinį sluoksnį geriausia dengti teptuku, nes taip bus išvengta matomų volelio žymių.
Lazūriniais dažais dengiami paviršiai po tarpinio sluoksnio padengimo turi būti be spalvos kontrasto ir tolygios įgerties.

Viršutinis sluoksnis
Paviršius dengiamas 1-3 sluoksniais „DecoLasur Glänzend“, nuspalvintais „ColorExpress“, „CaparolColor Volton-und Abtönfarben“ spalvinamaisiais dažais. Dengimo konsistencijai nustatyti „DecoLasur Glänzend“ skiedžiami iki 20% vandens.

FantasticFleece
Pasirinkus „FantasticFleece“ kaip pagrindą dengiant lazūriniais dažais, dengimo konsistencijai nustatyti ir dengimo trukmei pailginti „DecoLasur Glänzend“ skiedžiami 15% vandens (žr. „FantasticFleece“ techninę informaciją). Dėl aukšto „FantasticFleece“ įgerties laipsnio, padengus „DecoLasur Glänzend“ vieną sluoksnį paviršius išlieka matinis. Kad paviršius blizgėtų, nenuspalvintais „DecoLasur Glänzend“ galima dengti antrą, o jei reikia, ir trečią kartą, laikantis anksčiau paminėtų nurodymų.
Lazūriniai dažai dengiant „FantasticFleece“ paviršius gali būti spalvinami tik „ColorExpress“ (CD *FantasticFleece* kolekcija) spalvinimo sistema, „Volton-und Abtönfarben“ spalvinimui netinka. Norint gauti perlų blizgesio efektą, pagal norimą efektą įmaišoma 1-5 % efekto pigmentų (žr. TI Nr. 816). Blizgūs pigmentai tolygiai išmaišomi.

Sąnaudos ~ 80-100 ml/m² vienam sluoksniui. Sąnaudų kiekis priklauso nuo pagrindo gebos įgerti ir faktūros. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę bandomąjį plotą objekte.
Dengiant „FantasticFleece“- ~ 140-180 ml/m² vienam sluoksniui. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę bandomąjį plotą objekte.

Dengimo sąlygos **Aplinkos ir pagrindo temperatūra**
Turi būti ne žemesnė kaip +5° C .

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė Priklausomai nuo lasiravimo technikos dengiama ant dar neišdžiūvusio sluoksnio arba džiūvimo trukmė tarp atskirų sluoksnių dengimo turi būti 12 valandų. Kai oras vėsesnis ir drėgnesnis, džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu, jei reikia, įpilama indų plovimo skysčio.

Nuorodos Nenaudoti horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova.
Kad nebūtų volo faktūros, grunto ir tarpinis sluoksniai dengiami šepečiu.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias) Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos iškart kruopščiai nuplauti vandeniu. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę. Po darbo įrankius tuoj pat nuplauti muilu ir vandeniu.
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.

TECHNINĖ INFORMACIJA 570

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Skystus medžiagos likučius sutvarkyti kaip senų dažų, lakų atliekas, sudžiūvusius – kaip statybos ir griovimo arba buitines atliekas.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Produkto kateg. A/b: 100 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l LOJ.

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Polivinilacetato derva, parafinas, vanduo, priedai, konservavimo medžiagos (metilizotiazolinonas, benzizotiazolinonas).

Išsamesni duomenys

žr. saugos duomenis.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija Nr. 570 - atnaujinta birželio 2016

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mēllužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv

SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lāike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee

UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt