

Capatect KD-Buntsteinputz

Sintetinė derva surištas natūralių spalvotųjų akmenukų (mozaikinis) dekoratyvinis tinkas. Patvari, dekoratyvi danga

Produkto aprašymas

Paskirtis	Dekoratyvinis mozaikinis tinkas, naudojamas fasadų cokolinei zonai, vestibulių kolonoms, langų ir durų angokraščiams, taip pat ir vidaus apdailos darbams.
Savybės	■ Atsparus įbrėžimams ir smūgiams ■ Neblunka ■ Atsparus atmosferos veiksniams ■ Atsparus liūtim ■ Labai elastingas ■ Pralaidus vandens garams ir CO₂ ■ Mažai teplūs
Pakuotė/indų talpa	Kibirai 25 kg
Spalvos	824442 - Granito juoda 824440 - Kalnų ruda 824443 - Islandijos žalia 824444 - Kavos ruda 824445 - Klinkerio raudona 824446 - Marmuro ruda 824447 - Akmens pilka 824448 - Bazalto pilka 824449 - Šiferio pilka 824451 - Dolomito ruda 824452 - Ramiojo vandenyno mėlyna
Laikymas	Vėsiai, bet ne šaltyje. Originaliose, nepraimtose pakuotėse galioja apie 12 mėn.
Techniniai duomenys	■ Tankis: 1,70 g/cm³ ■ Vandens pralaidumas w ŖN EN 1062-3: ≤ 0,25 [kg/(m²/h^{0,5})] W2 vidutinis ■ Vandens garų difuzijos koeficientas μ EN ISO 7783: apie 290 ■ Šilumos laidumas λ10, dry EN 1745: 1,00 W/(m.K) vidutinė vertė (P=50 %) ■ Reakcija į ugnį ŖN EN 13501-1: Euroklase B-s1, d0 Čia nurodytos orientacinės vertės. Skirtingose partijose dėl gamyboje naudojamų natūralių žaliavų galimi šių verčių nedideli nuokrypiai, tai neturi įtakos produkto naudojimui. ■ Rišiklis: Grynas akrilatas



Dengimas

Tinkami pagrindai	Žr. paskirtis. Cokolio zonoje Capatect KD-Buntsteinputz galima dengti tik ant cementinio tinko arba ant armavimo sluoksnio Capatect fasadų šiltinimo sistemose.
Pagrindo paruošimas	Pagrindas turi būti lygus, švarus, sausas, išlaikantis apkrovą, be sukibtį mažinančių dalelių. Naujai padengtą apatinį tinką reikia palikti džiūti bent 3-4 sav. Capatect fasadų šiltinimo sistemose tinką dengti, kai armavimo sluoksnis yra susirišęs ir pilnai išdžiūvęs.
Medžiagos paruošimas	Gruntavimas: Prieš dengiant Capatect KD-Buntsteinputz tinko sluoksnį, būtinai reikia padengti gruntinį sluoksnį. Gruntiniam sluoksniui naudojami Capatect Putzgrund 610 gruntiniai dažai, tonuoti galutiniam tinkui artimu atspalviu. Gruntą geriausia dengti voleliu. Tinką dengti ant pilnai išdžiūvusio gruntinio sluoksnio. Prieš naudojimą, tinką gerai išmaišyti! Capatect KD-Buntsteinputz yra paruoštas dengti. Esant šiltam orui, konsistenciją galima pareguliuoti įpilant šiek tiek vandens.
Dengimo būdas	Capatect KD-Buntsteinputz tinką nerūdijančio plieno mentele padengti per visą paviršių, tuomet nubraukti iki grūdėlio storio sluoksniu. Paviršių nedelsiant tolygiai išlyginti nerūdijančio plieno glaistykle. Dengti šlapias į šlapia metodą, užgriebiant dar už drėgno ploto. Kad neatsirastų matomų sandūrų žymių, reikia pasirūpinti, kad dirbtų pakankamas kiekis darbuotojų. Visą plotą reikia tinkuoti per vieną nepertraukiamą darbo ciklą. Greta esantiems paviršiams naudoti tos pačios partijos produktus, jei produktai yra iš skirtingų gamybos partijų, prieš dengiant, visą reikiamą tinko kiekį reikia permaišyti tarpusavyje.
Sluoksnių sandara	Laikytis Capatect fasadų šiltinimo sistemų įrengimo instrukcijų.
Sąnaudos	Gruntuoti Capatect Putzgrund 610 gruntu, tonuotu panašiu galutinei dangai atspalviu. Po maždaug 12 val. džiūvimo galima dengti dekoratyvinį tinką Capatect KD-Buntsteinputz. Apie 5,5 kg/m² Sąnaudos priklauso nuo pagrindo savybių ir dengimo metodo. Pateikiamos sąnaudos yra orientacinės. Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.
Dengimo sąlygos	Negalima dengti, kai aplinkos, pagrindo ar medžiagos temperatūra žemesnė kaip +5°C, taip pat sviilinant saulei, lyjant (jei nėra apsaugos priemonių), tvyrant rūkui arba kai temperatūra žemesnė už rasos tašką. Šios sąlygos turi būti išpildytos mažiausiai dvi paras padengus tinką. Naujai padengtą dekoratyvinį tinką apsaugoti nuo nakties šalnų!
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai oro temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, Capatect KD-Buntsteinputz tinko paviršius išdžiūsta per 24 val. Tinko sluoksnis visiškai išdžiūna ir išlaiko apkrovą po 2-3 d. Tinkas džiūsta kintant fizikinėms savybėms, susidarant dispersijos plėvelei ir garuojant vandeniui. Todėl šaltuoju metų laiku ir kai didelis oro drėgnumas, džiūsta daug lėčiau.
Įrankių plovimas	Panaudotus įrankius ir prietaisus iš karto po darbo nuplauti vandeniu.
Nuorodos	Atkreipiame dėmesį, kad dėl įgerties savybių, pagrindo rūšies bei faktūros, taip pat dėl atskirų sluoksnių, aplinkos įtakos, apšvietimo sąlygų ir naudojamos žaliavos skirtumų, tinko spalva gali šiek tiek skirtis, taip pat gali atsirasti kapiliarinių įtrūkių. Capatect KD-Buntsteinputz fein tinkuotame paviršiuje dėl dengimo būdo ir grūdėlių sudėties gali atsirasti debesėlių dėmėtumas. Dėl šių priežasčių atsiradę atspalvio nuokrypiai nėra laikomi pagrindu pretenzijoms ar reklamacijoms. Dengiant ir džiūstant fasadus reikia apdengti pastoliniu tinkleliu ir taip apsaugoti nuo lietaus, stipraus vėjo, tiesioginių saulės spindulių. Capatect KD-Buntsteinputz tinkas nėra tinkamas dengti horizontalius paviršius, taip pat paviršius, kuriuos veikia vandens apkrova. Dengiant tinką, aplinkinius paviršius reikia apsaugoti nuo tiškalių, ypatingai stiklo, keramikinius, natūralaus akmens, metalo paviršius, klinkerį. Užtiškus reikia nedelsiant nuplauti vandeniu, nelaukti, kol sudžius.

Nuorodos

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Gali sukelti alerginę odos reakciją. Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Ypatingi nurodymai (žr. etiketės ženklina). Jei sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Medžiagos likučius/ pakuotės atliekas sutvarkyti laikantis šalyje galiojančių teisės aktų nuostatų. Sudėtyje yra 2-metil-2H-isotiazol-3-ono, mišinys iš: 5-chlor-2- metil-2H-isotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-isotiazol-3-ono (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.
Atliekų tvarkymas	Šios medžiagos atliekas išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas, netvarkyti kartu su buitinėmis atliekomis. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Nešvarias pakuotes sutvarkyti kaip produkto atliekas. Atliekų kodas: 57 303 (pagal ÖNORM S 2100). EWC/ EAK 08 01 12

TECHNINĖ INFORMACIJA Nr. 411/2

Su sauga susiję duomenys, pavojų ir
transporto ženklavimas

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Klientų aptarnavimo centras

Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė:
WGK 2, kenksminga vandens ekosistemoms

Žr. saugos duomenų lapą www.capatect.at

Tik profesionaliam naudojimui!

M-DF02

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija Nr. Nr. 411/2 - atnaujinta kovo 2021

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mēllūžu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaāl · Lāike tee 2/1, Peetri kūla, Rae vald 75312 Harjumaa · būroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt