

Capadecor®DecoLasur Matt

Matiniai, lazūriniai dažai, dispersijos pagrindu, vidaus paviršiams



Produkto aprašymas

Paskirtis

Vidaus paviršiams padengti dekoratyvia lazūrinių dažų danga. Lygiems paviršiams ir tinkams. Papildomai naudojami dekoratyviai apipavidalinti šiurkštiems apmušalams, stiklo audiniams, ir „FantasticFleece“ tapetams, bei paviršiams padengtiems „MultiStruktur“ danga.

Savybės

- E.L.F.
- 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė.
- Difuziški.
- Tikotropiniai.
- Atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms.

Pagrindinė medžiaga

Sintetinės medžiagos dispersija pagal DIN 55945.

Pakuotė/indų talpa

2,5 l; 5 ; 10 l

Spalvos

Skaidri balta.

Nuspalvinami „Color Express“ spalvinimo sistema ir „CaparolColor Vollton- und Abtönfarben“ (anksč. „Alpinacolor“) spalvinamaisiais dažais.

Dėmesio:

Spalvinamieji dažai ir spalvotos pastos su organiniais pigmentais yra labai atsparios šviesai, bet ribotai – ultravioletiniams spinduliams. Kylant abejonėms, kreipkitės į konsultantus.

Blizgesio laipsnis

Matinis

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje.
Paimti indai laikomi sandariai uždaryti.

Techniniai duomenys

- Tankis: apie 1,10 g/cm³

Papildomi produktai

- Capadecor MultiStruktur
- Capadecor DecoGrund
- Capaver FantasticFleece

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija Nr. 606 „Paskirties apibrėžtis“

1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
+	+	○	–	–
(-) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka				



Dengimas

Tinkami pagrindai	Pagrindai turi būti švarūs, be birių dalelių ir sausi. Laikykites VOB, C dalies, DIN 18363, 3 skyriaus nuorodų.
Pagrindo paruošimas	Pagrindo paruošimas priklauso nuo pagrindo ir jo savybių. Todėl reikia atsižvelgti į atitinkamas technines informacijas. Nuorodos, kaip apipavidalinti: Sienų lazūriniai dažai yra permatomi gaminiai, per juos matoma pagrindo spalva ir faktūra, todėl priimant sprendimus svarbu spalva, sugėrimo laipsnis, pagrindo savybės, sluoksnio storis, dažų atskiedimo laipsnis. Rezultatą įtakoja ir darbo įrankio pasirinkimas, dirbančiojo braižas. Dėl tos priežasties būtina padengti bandomąjį plotą. Kontrastas būna didelis, jei tarpinis sluoksnis – šviesus, o dengiamų lazūrinių dažų spalva – tamsi.
Dengimo būdas	„Capadecor DecoLasur Matt“ galima dengti dažymo teptuku, tvojamučiu teptuku, kempine arba skuduru, nelygu, kokio paviršiaus norite.
Sluoksnių sandara	Tarpinis sluoksnis Tarpinis sluoksnis naudojant lazūrinių dažų techniką turi būti padengtas tolygiai. Sandūrų arba volelio žymės net ir padengus „DecoLasur“ išlieka matomos. Dengiant lygius paviršius tarpiniam sluoksniui tinka „Capadecor DecoGrund“. Norint gauti faktūrinius pagrindus naudoti „MultiStruktur“. Matiniai dispersiniai dažai dėl savo įgerties nėra pats geriausias pasirinkimas (matomos sandūros), todėl prieš naudojant dispersinius dažus būtina patikrinti jų tinkamumą. Tarpinį sluoksnį geriausia dengti teptuku, nes taip bus išvengta matomų volelio žymių. Lazūriniais dažais dengiami paviršiai po tarpinio sluoksnio padengimo turi būti be spalvos kontrasto ir tolygios įgerties. Viršutinis sluoksnis Paviršius dengiamas 1-3 sluoksniais „DecoLasur Matt“, nuspalvintais „ColorExpress“, „CaparolColor Volton-und Abtönfarben“ spalvinamaisiais dažais. Dengimo konsistencijai nustatyti „DecoLasur Matt“ skiedžiami iki 20% vandens. FantasticFleece Pasirinkus „FantasticFleece“ kaip pagrindą dengiant lazūriniais dažais, dengimo konsistencijai nustatyti ir dengimo trukmei pailginti „DecoLasur Matt“ skiedžiami 15 % vandens (žr. „FantasticFleece“ techninę informaciją). Lazūriniai dažai dengiant „FantasticFleece“ paviršius gali būti spalvinami tik „ColorExpress“ (CD FantasticFleece kolekcija) spalvinimo sistema, „Volton-und Abtönfarben“ spalvinimui netinka. Labai ryškiems atspalviams naudoti „DecoLasur Glänzend“, kad pailgėtų dengimo trukmė.
Sąnaudos	Vienam sluoksniui sunaudojama 80-100 ml/m². Sąnaudos gali būti didesnės, nelygu, kokia pagrindo geba sugerti drėgmę. Pateikti tik apytikriai kiekiai. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę objekto bandomąjį plotą. Dengiant „FantasticFleece“- ~ 140-180 ml/m² vienam sluoksniui. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuokite padengę bandomąjį plotą objekte.
Dengimo sąlygos	Aplinkos ir pagrindo temperatūra Ne žemesnė nei +5°C
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Priklausomai nuo lasiravimo technikos dengiama ant dar neišdžiūvusio sluoksnio arba džiūvimo trukmė tarp atskirų sluoksnių dengimo turi būti 12 valandų. Kai oras vėsesnis ir drėgnesnis, džiūsta ilgiau.
Įrankių plovimas	Panaudoti įrankiai plaunami vandeniu arba į vandenį įpylus indų plovimo priemonės.
Nuorodos	Nedengti horizontalių paviršių, kuriuos veikia vandens apkrova. Kad išvengtumėte nelygumų, pagrindą ir tarpinį sluoksnį denkite teptuku.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)	Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus į akis ar ant odos iškart kruopščiai nuplauti vandeniu. Neįkvėpti išpurškiamų dalelių. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, nesusigertų į žemę. Sudėtyje yra 1,2-benzotiazol-3(2H)-ono, 2-metil-2H-izotiazol-3-ono. Gali sukelti alergines reakcijas.
Atliekų tvarkymas	Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip vandeninių dažų liekanos, sudžiūvę-kaip sukietėję dažai arba buitinės atliekos.
ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis	Produkto kateg. A/a: 30 g/l (2010). Šiame produkte yra ne daugiau kaip 1 g/l LOJ.
Produkto kodas (dažai ir emaliai)	M-DF01
Sudėtinių medžiagų deklaracija	Polivinilacetato derva, silikatai, kalcio karbonatas, parafinas, vanduo, priedai, konservavimo medžiagos (metilizotiazolinonas, benzotiazolinonas).
Klientų aptarnavimo centras	UAB DAW Lietuva 8 5 260 2015 info@daw.lt



Techninē informacija Nr. 550 - atnaujinta birželio 2016

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mēllūžu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv

SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lāike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee

UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt