



Bendros paskirties tinko mišinys pastatų vidaus ir išorės darbams (pagal EN 998-1: GP-CS II-W1).

- Paskirtis:**
- Sienų ir lubų tinkavimui vienu ar keliais sluoksniais.
 - Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Tinka drėgnoms patalpoms.
 - Tik ant mineralinių pagrindų.

- Ypatybės:**
- Pilkos spalvos.
 - Cementinis-kalkinis.
 - Plastiškas tinkuojant.
 - Atsparus vandeniui ir šalčiui.

- Sudėtis:**
- Portlandcementis.
 - Gesintos kalkės.
 - Inertiniai užpildai.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,2 l
	25 kg	apie 5,0 l
	40 kg	apie 8,0 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	iki 1 mm	
Vieno sluoksnio storis	iki 25 mm	
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Skiedinio sunaudojimo trukmė	apie 3 val.	
Skiedinio tūrio masė	1600 kg/m ³	
Gniuždymo stipris po 28 parų (pagal EN 998-1)	≥ 2,5 N/mm ² (CS II)	
Sukibimas ir suirimo linijos	≥ 0,3 N/mm ² – FP:B	
Kapiliarinio vandens įgėrio kategorija	≤ 0,40 kg/m ² ·min ^{0,5} (W1)	
Laidumo vandens garams koeficientas	μ ≤ 9,3	
Atsparumas šalčiui (pagal LST L 1428.17:2005)	35 ciklai (F ₃₅)	
Savitasis šiluminis laidis (λ _{10,saus.medž.})	≤ 0,47 W/(m·K) (lent. vertė; P = 50%) ≤ 0,54 W/(m·K) (lent. vertė; P = 90%)	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Džiūvimo laikas	1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų	
Iš 25 kg sauso mišinio galima paruošti skiedinio	apie 18 l	
Iš 40 kg sauso mišinio galima paruošti skiedinio	apie 28 l	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C	



CE ženklinimas:	EN 998-1 Cementinis-kalkinis tinkas Bendrosios paskirties tinko skiedinys (GP) vidaus ir išorės darbams Stipris gniuždant : kategorija CS II Sukibimo stipris: $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ Vandens įgėris: klasė W1 Vandens garų difuzija (μ): $\leq 9,3$ Šilumos laidumo koeficientas, $\lambda_{10, \text{dry}}$ (lent. vertė): $\leq 0,47 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ P = 50% $\leq 0,54 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ P = 90% Atsparumas šalčiui: F₃₅ Degumas: klasė A1	 18 104CPR2013-07-01
Pagrindo paruošimas:	- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus. - Labai lygus ir tankius paviršius būtina pašiurkštinti. - Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 skiestu grunto koncentratu SAKRET UG (1 dalis koncentrato : 3 dalys vandens). - Labai tankius ir lygus paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.	
Darbas:	- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį dar kartą permaišyti. - Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių. - Pradėjusio rištis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine. - Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti. - Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.	
Papildomi nurodymai darbui:	- Rankiniam sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą. - Dirbti laikantis visų tinkavimo cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių. - Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti! - Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^\circ\text{C}$). - Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.	
Sąnaudos:	Apie 15 kg/m^2 sauso mišinio kai sluoksnio storis 10 mm.	
Įprastinis įpakavimas:	25 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 48 vnt. (1200 kg) 40 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 36 vnt. (1440 kg). - Mobilus silosas (iki 15000 kg)	
Sandėliavimas:	- Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti. - Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.	



SAKRET CLP Plus

Cementinis-kalkinis tinkas (mašininis)

- Utilizavimas:**
- Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką.
 - Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.

- Saugos informacija:**
- Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!
 - Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje $\leq 0,0002\%$.
 - Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).

Saugos ženklėjimas:

- Pavojingumo frazės:
H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
H315 - Dirgina odą.
H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.
- Atsargumo frazės:
P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.



- P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
- P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
- P302+P352 - PATEKUS ANT ODO: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
- P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.
- P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant $+23 \pm 2^\circ\text{C}$ temperatūrai ir $50 \pm 5\%$ santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	25 kg	48 vnt./pad.	4751006562066
Pilka	40 kg	36 vnt./pad.	4751006560062

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreiptis į pardavėją ar gamintoją.