

Eksplotacinių savybių deklaracija

Nr. W25/1-ET9220G

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: **Woomax WPC fasadinės dangos**.
- Tipo, partijos ar serijos numeris, ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą: **ET9220G**.
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: **WPC plokštės vidaus ir lauko apdailai**.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas: **UAB „Serfas“, Technikos g. 7c, Kaunas, LT-51209, Lietuva. Registruotas prekės ženklas**.



- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **Netaikoma**.
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede: **3 sistema**
- Eksplotacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas atveju: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Shanghai Fengxian Branch atliko laboratorinius bandymus ir skaičiavimus pagal sistemą 3 ir išdavė bandymų/skaičiavimų ataskaitas Nr.: 230316015SHF-006.
- Eksplotacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: **Netaikoma**
- Deklaruomajoms eksploatacinėms savybėms:

Esminės charakteristikos	Eksplotacinės savybės	Mato vienetai	Techninė specifikacija
Matmenys	Storis: 25 ± 0.1 Plotis: 219 ±1 Ilgis: 2900 ±4	mm	EN 15534-5:2014
Linijinė masė	2673 ±7	g/m	EN 15534-5:2014
Atsparumas smūgiui	Nėra įtrūkimų (atsparus)	-	EN 15534-5:2014 EN 15534-1:2014
Lenkimo savybės	Lenkimo stipris: 31.3 Tamprumo modulis: 2534	MPa	EN 15534-5:2014 EN 15534-1:2014
Tempimo stipris (statmenai plokštei) vidutinė reikšmė	3.51	N/mm2	EN 319:1993
Atsparumas UV 2000h	ΔL= -0.59 Δa= 0.19 Δb= -0.90 ΔE= 1.12	-	EN 15534-5:2014 EN 15534-1:2014 EN ISO 4892-2:2013 , ciklas 1
Degumo klasė	NPD	-	EN 13501-1
Vandens įgeriamumas (28 dienos) vidutinė reikšmė	0.91	%	EN 15534-5:2014 EN 15534-1:2014 EN 317:1993
Išsiplėtimas panardinus, vidutinė reikšmė	Storis: 0.12 Plotis: 0.04 Ilgis: 0.09	%	EN 15534-5:2014 EN 15534-1:2014 EN 317:1993
Atsparumas pelėsiui	0 klasė (atsparus)	-	ISO 16869:2008

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Evaldas Karalevičius kokybės skyriaus vadovas

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

2025 m. 02 mėn. 06 d.

(išdavimo vieta ir data)

