

CapaSol RapidGrund

Nelašantis giluminis gruntas, optimaliai tinka dengti voleliu



Produkto aprašymas

Paskirtis

„CapaSol RapidGrund“ gruntas idealiai tinka dengti voleliu. Skaidrus gruntas suvienodina tvirtų, porėtų, stipriai ir netolygiai įgeriančių pagrindų įgertį. „CapaSol RapidGrund“ idealiai tinka porėtiems, įgeriantiems paviršiams, pvz, tinkui, mūrai, akytajam betonui, akmeniui, gipso, gipskartonio plokštėms, betonui, lengvajam betonui, skiediniu ar glaistu padengtiems pagrindams.

Savybės

- dengiamas voleliu, nelašantis
- lengvai, tolygiai ir švariai dengiamas
- dėl naujos rišiklio technologijos giliai įsiskverbia dengiant voleliu

Pagrindinė medžiaga

Modifikuota vandeninė sintetinių medžiagų dispersija

Pakuotė/indų talpa

2,5 l, 10 l

Spalvos

Skaidrus

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje

Techniniai duomenys

- Tankis: apie 1,0 g/cm³

Naudojimo sritys,
remiantis technine informacija Nr.
606 „Paskirties apibrėžtis

1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
+	+	+	+	+
(-) netinka / (○) santykinai tinka / (+) tinka				

Dengimas

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi būti švarūs, be sukibtį mažinančių dalelių, sausi. Laikytis VOB, C dalies, DIN 18363, 3 pastr. nuostatų.

Pagrindo paruošimas

Tinkamumas įvairiems pagrindams ir jų paruošimas, žr. techninę informaciją Nr. 650 „Pagrindai ir jų paruošimas“.

Dengimo būdas

Idealiai tinka dengti voleliu. Galima dengti ir beoriu purkštuvu, teptuku ar šepetiu. Prieš dengiant, gruntą išmaišyti.

Skiedimas

Jei būtina, skiesti vandeniu (iki 2 dalių). Atskiesto nerekomenduojama dengti voleliu.

Sluoksnių sandara

Optimaliausia dengti voleliu neskiestą produktą. Jei gruntas skiedžiamas (maks. 2 dalimis), dengti šepetiu, plokščiuoju šepetiu arba teptuku pilnai įsotinant pagrindą "šlapias į šlapia" metodu, užgriebiant už dar drėgno ploto. Padengto grunto sluoksnis neturi sudaryti poras uždengiančios blizgios plėvelės.



TECHNINĖ INFORMACIJA 647

Sąnaudos	Priksausomai nuo įgeriamumo ir kitų pagrindo savybių, sunaudojama 50 – 200 ml/m ² . Tikslias sąnaudas galima apskaičiuoti, padengus bandomąjį plotą.
Dengimo sąlygos	Pagrindo, aplinkos ir produkto temperatūra dengiant ir džiūstant: nuo +5 °C iki +30 °C
Džiūvimas/Džiūvimo trukmė	Kai temperatūra + 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, kitą sluoksnį galima dengti maždaug po 12 val. Kai temperatūra žemesnė, džiūsta atitinkamai ilgiau.
Įrankiai	Volelis (poliamido, 13-15 mm), teptukas arba šepetys
Įrankių plovimas	Po darbo panaudotus darbo įrankius nedelsiant nuplauti vandeniu.
Dengimas beoriu purkštuvu	Purškimo kampas: 60° Purkštukas: 0,029" Purškimo slėgis: 50 bar
Nuorodos	„CapaSol RapidGrund“ gruntas nėra skirtas dengti horizontalius, vandens apkrovos veikiamus paviršius.

Nuorodos

Nuorodos dėl pavojų ir saugos taisyklės (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Atliekų tvarkymas

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Klientų aptarnavimo centras

Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kreipiantis į gydytoją, turėti produkto pakuotę arba etiketę. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Dėvėti apsaugines pirštines/ akių apsaugą. PATEKUS ANT ODOS: nuplauti muilu ir dideliu kiekiu vandens.
Sudėtyje yra: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ono, 2-Metil-2H-izotiazol-3-ono.

Skystus medžiagos likučius atiduoti į senų dažų/ lako surinkimo punktus, sudžiūvę likučiai sutvarkomi kaip statybinės, griovimo arba buitinės atliekos.

Šiame produkte LOJ yra iki 1 g/l.

GISKODAS: BSW20

Poliakrilato derva, polisiloksanas, vanduo, priedai, konservantai (metilizotiazolinonas, benzotiazolinonas)

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija Nr. 647 - atnaujinta spalio 2020

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mēllužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv

SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lāike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee

UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt