

AquaPalace

Vandens dispersiniai dažai medinėms sienoms bei konstrukcijoms. Be tirpiklių ir kenksmingų emisijų, saugo paviršių nuo grybelių ir dumblių veisimosi.



Produkto aprašymas

Paskirtis

Vandens dispersiniai, plonasluoksniai dažai medienai. Apsaugo paviršių nuo dumblių bei grybelių veisimosi.

Savybės

Netikslių matmenų medinių paviršių tokių kaip lentų apkaloms, tvoroms, stogo malksnoms, balkono turėklams, pergolėms spalviškai apipavidalinimui ir apsaugai. Taip pat tikslių matmenų medinėms konstrukcijoms, kaip antai, medinėms plokštėms, staktoms, vartams, karkasams ir t.t. Be to, šie dažai naudojami stogvamzdžiams bei stogloviams iš kietojo PVC ir cinkuotos skardos.

- Su plėvele, apsaugančia nuo dumblių ir grybų
- Skiedžiami vandeniu ir silpno kvapo.
- Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, be organinių tirpiklių.
- Atsparūs atmosferos veiksniams.
- Nelaidūs vandeniui pagal DIN 4108.
- Labai gerai apsaugo nuo lietaus.
- Labai laidūs vandens garams.
- Negelsvėjantys.
- Plonasluoksniai, neuždengiantys faktūros.
- Gerai valomi.
- Lengva naudoti.

Pagrindinė medžiaga

Dispersija sintetinių dervų pagrindu.

Pakuotė/indų talpa

- Bazė 1 (balti): 10 l
- Bazė 3 (skaidrūs): 10 l, nuspalvinus

Spalvos

- Bazė 1 (balti) galima naudoti nuspalvinus.
- Bazė 3 (skaidrūs) naudoti tik nuspalvinus.

„AquaPalace“ spalvinami „ColorExpress-System“ mašinomis įvairiomis žinomų spalvynų spalvomis.

„AquaPalace“ (1 bazė) dažus galima spalvinti patiems „Alpinacolor“ arba spalvinamaisiais dažais „AVA-AmphiColor Vollton- und Abtönfarbe“.

Siekiant išvengti atspalvio skirtumų, reikiamą dažų kiekį reikia sumaišyti iškart, skirtingų partijų dažus sumaišant vienus su kitais.

Vienos spalvos dažų perkant 100 litrų ir daugiau, galima užsakyti nuspalvinti gamykloje.

Blizgesio laipsnis

Šilko matiniai.

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje. Nepraimti indai galioja 24 mėnesius.

Techniniai duomenys

- Tankis: apie 1,3 g/cm³



Nuorodos Po spalvinimo gali atsirasti nedidelių techninių pakitimų.

Dengimas

Tinkami pagrindai Tikslų ir netikslų matmenų mediniai paviršiai. Pagrindas turi būti sausas, švarus, išlaikantis apkrovą ir be sukibimą mažinančių dalelių. Lapuočių medienos drėgnumas turi būti ne didesnis kaip 12%, spygliuočių - 15%. Laikytis medienos apsaugos pagrindų nuostatų (žr., BFS atmeną Nr. 3), tai svarbu dėl padengtos medienos ilgalaikės apsaugos.

Pagrindo paruošimas **Naujos medinės konstrukcijos:** Mediniai paviršiai nušlifuojami pagal pluoštą, kruopščiai nuvalomi ir pašalinami ištryškę sakai. Aštrūs kraštai nušlifuojami.

Sena, nepadengta mediena: Sutresęs, atmosferos veiksnių pažeistas medinis paviršius nušlifuojamas iki nepažeistos, apkrovą išlaikančios medienos ir kruopščiai nuvalomas. Aštrūs kraštai nušlifuojami.

Dažyti mediniai paviršiai: Pašalinti senas, apkrovos neišlaikančias dangas iki švaraus, apkrovą išlaikančio medienos pagrindo. Tvirtas senas dangas nušlifuoti ir nuvalyti.

Cinkas, kietasis PVC: Apdoroti amoniaku ir nušlifuoti.

Medžiagos paruošimas Medžiaga jau paruošta dengimui. Prieš naudojant gerai išmaišyti.

Dengimo būdas Dengiama teptuku arba voleliu.

Skiedimas Esant reikalui galima skiesti 2% vandens.

Pagrindas	Naudojama	Pagrindo paruošimas	Impregnavimas	Gruntavimas	Tarpinis sluoksnis	Viršutinis sluoksnis
Mediniai konstrukciniai elementai	išorėje	BFS Nr. 3	Capacryl Holzschutz-Grund arba Capalac Holz-Imprägniergrund	Šviesiems atspalviams Capacryl Holz-IsoGrund ¹⁾ Capalac Grundierweiss ³⁾	AquaPalace	AquaPalace
Cinkas	išorėje	BFS Nr. 5	—	AquaPalace	AquaPalace	
Kietasis -PVC	išorėje	BFS Nr. 22	—	AquaPalace	AquaPalace	
Seni dažyti pagrindai, išlaikantys apkrovą	išorėje	Nušlifuoti, pašiurkštinti	—	Capacryl Haftprimer ²⁾	AquaPalace	

1) Mediniams paviršiams su vandenyje tirpiomis, dažančiomis priemonėmis visada naudoti „Capacryl Holz-IsoGrund“, šakų vietas, padengti du kartus.
2) Senų dažytų paviršių pažeistas vietas apdoroti iš anksto priklausomai nuo pagrindo rūšies ir nugruntuoti.
3) Prieš dengiant „AquaPalace“ pagrindą būtina nušlifuoti. Būtina patikrinti izoliuojantį grunto poveikį.

Sąnaudos Dengiant lygią medieną, sunaudojama apie 120 ml/m² vienam sluoksniui. Kiek reikia tiksliai, apskaičiuojama padengus bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos **Pagrindo, medžiagos ir aplinkos temperatūra:** Turi būti ne žemesnė kaip +5° C.

TECHNINĒ INFORMACIJA D016R NOE

Džiūvimas/Džiūvimo trukmē

Kai oro temperatūra 20 °C ir santykinis drėgnumas 65%	Nelimpa dulksės	Galima vėl dengti	Atsparus lietai
Po	1 val.	4-6 val.	24 val.

Įrankių plovimas

Nuorodos

Esant žemesnei temperatūrai ir aukštesniam santykiniam drėgnumui laikas atitinkamai prailgėja.

Panaudojus nuplauti vandeniu.

„Aqua Palace“ sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, kurios saugo fasadą nuo grybelių ir dumblių atsiradimo. Ši apsauga yra ilgalaikė, bet ne amžina, jos trukmė priklauso nuo objekto vietos, nuo padarytos žalos, drėgmės poveikio ir t.t., todėl mes negalime garantuoti, kad pelėsių ir dumblių neatsiras labai ilgą laiką. Dengiant dumblių ir grybelių pažeistus paviršius nuvalyti „OptiGrund E.L.F.“ arba „FungiGrund“.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Atliekų tvarkymas

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Klientų aptarnavimo centras

Kenksmingi vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją, kitaip gali pažeisti žarnyno florą, parodyti gaminio pakuotę arba etiketę. Neišleisti į vandens telkinius, kanalizaciją, neleisti susigerti į žemę. Dengti teptuku arba voleliu. Šlifuojant naudoti P2 dulkių filtrus. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru vėdinimu. Dažant nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos nedelsiant nuplauti vandeniu.

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Sudžiūvę medžiagos likučiai sutvarkomi kaip buitinės atliekos.

Šiame produkte leidžiamas kiekis (Kat.A/a): 30 g/l . Šiame produkte yra < 1 g/l LOJ (VOC).

Akrilinių dervų dispersija, vanduo, pigmentai, mineraliniai užpildai, priedai, konservuojamosios medžiagos.

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija Nr. D016R NOE - atnaujinta spalio 2015

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mēllužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lāike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt