

Sylitol®Konzentrat 111

Gruntavimo ir skiedimo priemonė išorei ir vidui



Produkto aprašymas

Paskirtis

Mineraliniams pagrindams sutvirtinti ir stipriai arba netolygiai sugeriantiems paviršiams išlyginti, taip pat „Sylitol®Fassadenfarben“ fasadiniams dažams, „Sylitol®Fassadenputze“ tinkui, „Sylitol®Innenfarbe“ vidaus dažams skiesti. Netinka grynojo silikato dažams. Produktams „Sylitol®NQG“ ir „Sylitol®NQG-W“ naudoti specialų produktą „Sylitol®NQG Konzentrat“.

Savybės

- Skiedžiamas vandeniu
- Gerai įsigeria
- Koncentruotas
- Be tirpiklių

Pagrindinė medžiaga

Skystasis stiklas su organiniais stabilizatoriais pagal DIN 18 363 pastr. 2.4.1.

Pakuotė/indų talpa

2.5 l, 10 l

Laikymas

Vėsiai, bet ne šaltyje. Pažeisti indai laikomi sandariai uždaryti. Laikoma tik plastikiniuose induose. Gali būti sandėliuojami iki 12 mėn.

Techniniai duomenys

- Tankis: apie 1,1 g/ cm³

Nuorodos

Naudojimo sritys, remiantis technine informacija „Paskirties apibrėžtis“

1 vidus	2 vidus	3 vidus	1 išorė	2 išorė
+	+	+	+	+
(-) netinka/ (○) santykinai tinka/ (+) tinka				

Dengimas

Tinkami pagrindai

Pagrindai turi išlaikyti apkrovą, būti švarūs, be birių dalelių ir sausi. Pagal VOB C dalį, DIN 18 363, 3 pastr.

Pagrindo paruošimas

Pagrindo paruošimas priklauso nuo pagrindo rūšies ir jo savybių. Reikalingą informaciją rasite „Sylitol“ medžiagų techninėse informacijose.

Dengimo būdas

Naudojant kaip skiedimo priemonę, būtina laikytis skiedimui naudojamų „Sylitol®“ medžiagų techninių informacijų. Naudojant kaip užtvarą per greitam džiūvimui arba kaip lengvai sutvirtinantį gruntą, priklausomai nuo pagrindo įgerties, sumaišomos 1-2 dalys „Sylitol®Konzentrat 111“ su 1 dalim vandens ir dengiama „šlapias į šlapia“ metodu šepetiu arba teptuku.



Apdengimo priemonēs:

Apie dažomus paviršius kruopščiai apdengiami aplinkiniai daiktai, ypač iš stiklo, keramikos, lakuoti paviršiai, klinkeris, natūralus akmuo, metalas, taip pat natūrali arba dažyve dengta mediena. Tiškai iškart nuplaunami vandeniu. Pučiant stipriam vėjui pastoliai apdengiami brezentu.

Sąnaudos

Priklausomai nuo pagrindo įgerties ir faktūros - apie 100 - 350 ml/ m² (skiedžiama vandeniu). Tikslus kiekis nustatysite padengę bandomąjį plotą.

Dengimo sąlygos

Žemiausia temperatūra apdorojimui ir džiūvimui: oro ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°C.

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai oro temperatūra 20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršių vėl galima dengti po 12 valandų. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, paviršius džiūsta ilgiau.

Įrankių plovimas

Panaudoti įrankiai ir prietaisai iškart plaunami vandeniu, jei reikia, įpilama indų plovimo priemonės. Prietaisai pertraukų metu laikomi dažuose/ grunte arba vandenyje.

Nuorodos

Negalima dengti tiesioginių saulės spindulių apšviestų ir įkaitusių paviršių, lyjant, pučiant stipriam vėjui, esant rūkui arba dideliame oro drėgnumui. Jei reikia, apsaugai nuo atmosferos veiksnių naudokite brezentą. Paviršius saugokite nuo nakties šalnų.

Netinka dengti paviršiams su prasimušusiomis druskomis ir emale padengtiems sluoksniams, plastikams ir medienai. Netinka ir horizontaliems paviršiams, kuriuos veikia vandens apkrova. Dengiant paviršius su nedideliu nuolydžiu, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad būtų geras vandens nutekėjimas.

Suderinamumas:

Medžiagą galima maišyti tik su dispersinėmis silikatinėmis medžiagomis. Jokiu būdu negalima maišyti „Sylitol®Konzentrat 111“ su kitų rūšių medžiagomis.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Darbo ir džiūvimo metu pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Darbo metu rekomenduojama negerti, nevalgyti, nerūkyti. Patekus į akis ar ant odos, iškart kruopščiai nuplauti vandeniu. Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius arba nesusigertų į žemę. Medžiaga yra šarminė, todėl reikia saugoti odą ir akis nuo tiškai. Kruopščiai apdengti aplink esančius paviršius. Nedelsiant nuplauti aptaškytus lakuotus, stiklo, keramikos, metalo, natūralaus akmens paviršius. Tikslėsnius duomenis rasite saugos duomenų lapuose.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodami tik visiškai tušti indai. Skysti medžiagos likučiai sutvarkomi kaip seni emalės ar dažų likučiai, sausi – kaip statybų, griovimo atliekos arba buitinės šiukšlės.

ES leidžiamas ribinis LOJ kiekis

leidžiamų šiame gaminyje (A/a kateg.), dydžiai: 30 g/ l (2010). Šiame gaminyje yra ne daugiau kaip 1 g/l (LOJ).

Produkto kodas (dažai ir emaliai)

M-SK01

Sudėtinių medžiagų deklaracija

Skystasis stiklas, akrilinė dispersija, vanduo, priedai.

Išsamesni duomenys

Žr. saugos duomenų lapą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB DAW Lietuva
8 5 260 2015
info@daw.lt

Techninė informacija Nr. 191 - atnaujinta gruodžio 2015

Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojės. Ar ši informacija aktuali, visada galite patikrinti www.caparol.lt.

SIA DAW Baltica · Mēllužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv

SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Lāike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee

UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt